

RAPPORT TESTIMI

E-7.8.

Nr. i porosisë - data	0 4 1 8 - 20.04.2022
Porositësi (klienti) - adresa	MINISTRIA E MJEDISIT, PLANIFIKIMIT HAPËSINOR DHE INFRASTRUKTURËS
Projekti (objekti)	SANIMI I RRËSHQITJES NË FSHATIN GORANCË, HANI I ELEZIT
Ekzekutuesi i punimeve - adresa	"VIA" - Ferizaj & "EUROKOS" Sh. P. K. - Prishtinë
Prodhuesi i betonit - adresa	"ALBA GROUP" - Hani i Elezeit
Nr. Raportit - data	0 4 8 4 - 19.05.2022
Lloji i mostrave	Kubëza të betonit (150 x 150 x 150) mm, Dmax= / mm
Numri i mostrave	6 mostra të marrura në punishte

[illegible]

Nr. i faqeve të raportit 5

Të drejta të kufizuara: Ndalohet riprodhimi dhe shumëfishimi i këtij dokumenti pa lejen me shkrim të laboratorit ETL-Kosova.



Nr. Raportit - data 0484 - 19.05.2022

Nr. i porosisë - data 0418 - 20.04.2022

Betoni i njomë						Betoni i ngurtësuar						
Pozicioni	Shenja e mostrës	Data e betonimit	Konsistenca me metodën e uljes...(cm)	Temperatura e betonit njomë...(°C)	Masa vëllimore e betonit njomë...(kg/m³)	Data e ekzaminimit	Vjetërsia...(ditë)	Nr. i testit nga presa	Masa vëllimore e betonit ngurtësuar...(kg/m³)	Soliditeti (N/mm²) n<28 ditë	Soliditeti (N/mm²) n=28 ditë	Soliditeti (N/mm²) n>28 ditë
Themeli, R-10	M-1	20.04.22	16.0	15.4	2210	27.04.22	7	KB-041/22	2250	14.14	/	/
	M-2		16.0	15.4	2220	18.05.22	28	KB-056/22	2250	/	21.30	/
	M-3		17.0	14.0	2280				2300	/	24.52	/
	M-4		18.5	14.7	2270				2290	/	24.04	/
	M-5		19.5	12.0	2230				2250	/	21.89	/
	M-6		19.0	13.1	2230				2250	/	16.49	/

Menaxheri i kontratës MMPHI:

Mr. sc. Muhamed Vranica, IDN

Drejtori:

Xhafer Plakaj, IDA

Të drejta të kufizuara: Ndalohet riprodhimi dhe shpërndarja e këtij dokumenti pa lejen me shkrim nga ana e laboratorit ETL-Kosova.

Nr. Raportit - data 0484 - 19.05.2022

Nr. i porosisë - data 0418 - 20.04.2022

Interpretimi i rezultateve

Vlerat në formë tabelare

Konsistenca dhe temperatura		Matja e peshës vëllimore të brumit të betonit		Përgaditja dhe mirëmbajtja e mostrave standarde të betonit		Matja e masës vëllimore të mostrave të betonit të ngurtësuar		Ekzaminimi i rezistencës në shtypje të betonit	
E kërkuar (cm)	E fituar (cm)	E kërkuar (°C)	E fituar (°C)	E kërkuar (kg/m ³)	E fituar (kg/m ³)	E kërkuar (kg/m ³)	E fituar (kg/m ³)	E kërkuar (N/mm ²)	E fituar (N/mm ²)
Shiko vlerat		Shiko vlerat		Shiko vlerat		Shiko vlerat		C 30/37	
								Shiko vlerat	

Shënim:

1. Rezistenca në shtypje është nën vlerën e kërkuar.

Xhafer Plakiqi, IDA



0484
19/05/2022

ETL-KOSOVA Engineering Technical Laboratory of Kosova	Numri i Biznesit	Numri Fiskal
	70512661	600273883
	Adresa: Magjistralja M9, Vragoll, 12000 Fushe Kosove	
	Kontakt:	Tel: +386 49 775 776 www.etl-kosova.com etl.kosova@gmail.com

PROCES-VERBAL Nr. _____, PËR KUBËZA TË BETONIT	F-7.3.1
--	---------

Nr. i porosisë : <u>0418</u>	Dt. e porosisë : <u>20/04/2022</u>	EN 12350-1 Marrja e mostrës EN 12350-2 Konsistenca (met. uljes) dhe temperatura e betonit EN 12350-5 Konsistenca me metodën e përhapjes EN 12350-7 Caktimi i përqindjes të poreve të mbyllura EN 12350-6 Caktimi i masës vëllimore të betonit njomë
---------------------------------	---------------------------------------	---

Porositësi (Parashtruesi i kërkesës) - adresa	<u>MMPH</u>		
Objekti	<u>SANIMI I RRESHQITZES NË GORANCË</u>		
Punëkryesi - adresa	<u>"VIA EUROKOS" SH.PK FERIZAD PRISHTINE</u>		
Prodhuesi i betonit - adresa	<u>"ALBA GROUP" HANI I ELEZIT</u>		
Klasa dhe lloji i betonit	<u>C-30/37</u>	Dmax = _____ mm	Klasa e ekspozitetit: _____
Vendi i marrjës së mostrave	<u>MIKSER</u>		

Elementi konstruktiv	Pozicioni	Sasia e betonit (m³)	Ora e nisjes mikserit	Ora marrje se mostrës	Targat e automikserit	Temperatura e ajrit (°C)	Konsistenca (cm)	Temperatura e betonit (°C)	Sasia e poreve të mbyllura (%)	Shenja e mostrës	Masa vëllimore e betonit njomë (kg/m³)
BETONIMI MURIT R.10		88		9:50		9.0	16.0	15.4		M1	2210
				9:50		9.0	16.0	15.4		M2	2220
				10:40		8.5	17.0	14.0		M3	2280
				11:10		8.5	18.5	14.7		M4	2270
				11:55		8.0	19.5	12.0		M5	2230
				13:00		8.0	19.0	13.1		M6	2230

Vërejtje (shënim)

Në teren kanë qenë prezent:	
Porositësi (Parashtruesi i kërkesës):	
Përfaqësuesi i punëkryesit / prodhuesit:	<u>Goolat Qosa</u>
Përfaqësuesi i laboratorit:	<u>Agim Sertalli</u>